

Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre

RAPPORT D'ESSAI LABORATOIRE BETON Feuille N° 11 / 12

Client: SOTUCAMA

45 Avenue Habib Bourguiba –Entree A app 35

Dossier:

LBL 183/07

BC N°

Du 26/12/2007

Echantillon:

Echantillon de Pierres Marbrières

Date de réception :

Affaire N°871/07

1 D JAN 2008

Nature des essais:

Essai d'Ultra Son

Nature des échantillons: Echantillon de Pierres Marbrières

(Information client): Réf: Beige

Date de réception:

26/12/2007

Au CTMCCV

RESULTATS

| Réf | ULTRA SON en m/s |
|-----|------------------|
| 1 | 5313 |
| 2 | 5293 |
| 3 | 5243 |

| MOYENNE | 5283 |
|---------|------|

Remarque: le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Le Chef de Département BETON