

RAPPORT D'ESSAI

LABORATOIRE BETON

Feuille N° 13 / 14

CLIENT SOTUCAMA

Makthar Tunisie

DOSSIER N° LBL N° 183 /2007 BC N° Du 26/12/07

ECHANTILLON Echantillons de Pierres Marbrières

N° Affaire: 871/07 DATE D'EMISSION

Nature des essais Essai de Porosité

Nature des échantillons Echantillons de Pierres Marbrières

(Information client) Réf: Gris

DATE DE RECEPTION 26/12/07

Date d'essai

RESULTATS

Porosité (en %)

1	1,63
2	1,25
3	1,25
4	1,29
5	1,06

Moyenne 1,30

Remarque: le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Le Chef de Département BETON

Brahim ENNAIFER

