

RAPPORT D'ESSAI

LABORATOIRE BETON

Feuille N° 4 / 12

CLIENT SOTUCAMA

Makthar Tunisie

DOSSIER N° LBL N° 183 /2007 BC Du 26/12/07

ECHANTILLON Echantillon de Pierres Marbrières

N° Affaire: 871/07

DATE D'EMISSION 10 JAN. 2008

Nature des essais Essai d'Absorption et Masses volumiques

Nature des échantillons Echantillon de Pierres Marbrières
(Information client) Réf: Gris

DATE DE RECEPTION 26/12/07

RESULTATS

N° Eprouv	Absorption en %	Masse volumique apparente en g/cm ³	Masse volumique réelle en g/cm ³
1	0,62%	2,64	2,68
2	0,48%	2,63	2,66
3	0,47%	2,64	2,68
4	0,49%	2,64	2,68
5	0,40%	2,65	2,68

0,49% 2,64 2,67
g/cm³ g/cm³

Remarque: le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Le Chef de Département BETON

Brahim ENNAIFER

